

BE2345

1.2345 mod. / X50CrMoV5-1

AISI A8 mod. / Chipper Steel

Tool Steel

Richtanalyse / Chemical Analysis (in %)

C	Si	Mn	Cr	Mo	V			
0,50	1,10	0,40	5,30	1,30	0,40			


Abweichende Analyse bei Rundstäben möglich mit / Alternative Chemistry for Round Bars possible with Cr: 5,0 / V: 0,90

Wärmebehandlung / Heat Treatment

Austenitisierungstemperatur / Austenitizing Temperature: 1020-1050° C / 1870-1920° F

Abschreckmedium / Quenching Medium: Öl oder Luft / Oil or Air

Anlassen / Annealing (Tempering):



Liefermöglichkeiten / Delivery Options

- Mittelband
- Bleche
- Ronden
- Flachstab
- Rundstab
- Hot Rolled Narrow Strip
- Sheets
- Discs
- Flat Bar
- Round Bar