

Kaltband für Steingattersägen
Cold Rolled Strip for Gang Saws

INOXLINE

BE4310 (X10CrNi18-8)



Kaltband für rostfreie Steingattersägen *Cold Rolled Strip for Stainless Gang Saws*



Richtanalyse / Chemical Analysis (in %)

	C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Ni
BE4310 (X10CrNi18-8)	0,05			16,0			6,0
	-	-	-	-			-
	0,15	2,00	2,00	19,0			9,50

INOXLINE

Oberfläche / Surface:

- blank / bright

Kanten / Edges:

- geschliffen, rechtwinklig / ground, square edges

Toleranzen / Tolerances:

Zugfestigkeit / Tensile Strength: 1300 – 1500 MPa

Dicke / Thickness: +/- 0,06 mm

Breite / Width: +/- 0,7 mm

Planparallelität / Parallism: max. 0,04 mm

Standardabmessungen in Streifen / Standard Sizes in Strips:

2,50 x 180 mm


3,00 x 180 mm



Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Special sizes and conditions available upon request.




BESTAR Produkte BESTAR Products



Kaltgewalzter Bandstahl, vergütet
Cold rolled strip, bright hardened and tempered




Kaltgewalzter Bandstahl für Steingattersägen
Cold rolled strip for gang saw blades



Kaltgewalzter Bandstahl für Holzbandsägen
Cold rolled strip for wood band saws



Warmgewalzter Bandstahl
Hot rolled strip



Bleche (Werkzeugstahl, HSS und rostbeständige Güten)
Sheets (tool steel, HSS, stainless)



Flachstäbe
Flat bars



Rundstäbe und gesägte Stäbe
Round bars and cut pieces

Alle Angaben in dieser Broschüre ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Internationale und deutsche Standards können in der Analyse abweichen.

No responsibility is taken for the correctness of the information provided in this brochure.
All information subject to change without prior notice. International and German standards may have varying chemical analysis.

Kontaktinformationen *Contact Information*



Europa, Mittlerer Osten und Afrika *Europe, Middle East and Africa*

BESTAR Stahlhandelsgesellschaft Remscheid mbH
Auf dem Knapp 39-43
42855 Remscheid
Germany

Telefon / Phone: +49 (2191) 3642-0
Telefax / Fax: +49 (2191) 3642-99

eMail: info.de@BESTAR-STEEL.com
Web: www.BESTAR-STEEL.com

Nord-, Mittel- und Südamerika *North, Central and South America*

BESTAR LLC
400 Northridge Road
Suite 580
Atlanta, GA 30350
USA

Telefon / Phone: +1 (770) 801-8855
Telefax / Fax: +1 (770) 234-4114

eMail: info.us@BESTAR-STEEL.com
Web: www.BESTAR-STEEL.com

Asien und Pazifikraum *Asia and Pacific*

BESTAR Steel Limited
14/F China Hong Kong Tower
8 Hennessy Road, Wan Chai
Hong Kong

Telefon / Phone: +852-8120-3100
+86-130 5215 5972

Telefax / Fax: +852-3010-7300

eMail: info.hk@BESTAR-STEEL.com
info.cn@BESTAR-STEEL.com
Web: www.BESTAR-STEEL.com

Alle Angaben in dieser Broschüre ohne Gewähr und vorbehaltlich Änderungen.
Internationale und deutsche Standards können in der Analyse abweichen.

No responsibility is taken for the correctness of the information provided in this brochure.
All information subject to change without prior notice. International and German standards may have varying chemical analysis.